Проверить паспорт:
1. Отсканируйте QR-код
2. Убедитесь, что попали на сайт http://pasp.yanos.slavneft.ru
3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию
Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес :
Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
Адрес производства:
Российская Федерация, 150023,г. Ярославль,Московский проспект, дом 150

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
ISO 9001:2015 № 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026,
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РН 000123, срок действия по 21.03.2027

ПАСПОРТ № *101*

Парафин нефтяной спичечный улучшенный НСу

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
СТО 00149765-012-2019 с изменением 1
"Парафин нефтяной спичечный улучшенный НСу. Технические условия"
Код ОКПД 2 19.20.41.120

Сертификат соответствия № НСС RU.НЦ00.Н.00406
Срок действия - по 20.04.2025

УОО ПАО «НГК «Славнефть»
30 НОЯ 2024
КОПИЯ ВЕРНА
Лавриняк А.А.
подпись

НСС

2008, 2022

Номер партии:	*55*
Дата изготовления:	*25 ноября 2024 г.*
Размер партии (масса)	*498 т*
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)	*562*
Дата отбора пробы	*25 ноября 2024 г.*
Дата проведения испытаний	*25 ноября 2024 г.*

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 00149765-012-2019 изм. 1	Фактическое значение
1.	Внешний вид	Визуально	кристаллическая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета, допускаются оттенки серого цвета	*кристаллическая масса светло-желтого цвета с оттенком серого*
2.	Температура плавления, °С	ГОСТ 23683-2021 Приложение А	не ниже 50	*57*
3.	Массовая доля масла, %	ГОСТ 9090-2000	не более 4.8	*1.8*
4.	Содержание воды, %	ГОСТ 2477-2014	отсутствие	*отсутствие*
5.	Пенетрация, 0,1 мм	ГОСТ 25771-83, п. 7.2 СТО 00149765-012-2019	Не нормируется. Определение обязательно	*31*

Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение
1.	Колориметрическая характеристика, ед. ASTM D	ASTM D 1500-12	-	*<0.5*
2.	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33-2016	-	*4.5*
3.	Температура застывания, определенная методом вращающегося термометра, °С	ISO 2207-1980	-	*57.0*
4.	Плотность при 70 °С, кг/м^3	ISO 12185:2024	-	*782.4*
5.	Величина пенетрации конусом при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217-19b	-	*16*

Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)				
№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение
6.	Величина пенетрации конусом при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 937-07	-	*14*

Заключение: Парафин нефтяной спичечный НСу **соответствует требованиям:**

- СТО 00149765-012-2019 с изменением 1 "Парафин нефтяной спичечный улучшенный НСу. Технические условия"

Дополнительная информация:

- наименование процессов переработки - атмосферная и вакуумная перегонка, деасфальтизация пропаном, селективная очистка, депарафинизация селективными растворителями, гидроочистка;
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое;
- не является средним дистиллятом - твердое вещество;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления.

Начальник отдела контроля масел и битумов **И.А. Смирнова**

Лаборант М.А. Мартынова

МП

Дата выдачи паспорта *25 ноября 2024 г.*